REVESTIMIENTOS Venezia

Marmolato Travertino

CALIDAD PREMIUM



EXTERIOR INTERIOR

TEXTURA GIRADA

TEXTURA RAYADA

Decora y Protege
Impermeable - Flexible

Para exterior e interior.

Reemplaza revoque fino y pintura.

Fácil de aplicar, listo para usar.

Textura fina, mediana y gruesa.

Puede aplicarse de manera girada o rayada.

Máxima adherencia y durabilidad.



EV-200 Versión: 06 Vigencia: 01/11/26

Marmolato Travertino



Es el revestimiento ideal para recubrir un gran número de superficies, exteriores e interiores, reemplazando el revoque fino y pintura.

Herramientas

Secado Superficial
6/8hs

Secado Total
5/7días

Consumo

Textura Fina con base
1,4 a 1,6 Kg/m2.

Textura Media
1,8 a 2,2 Kg/m2.

TexturaFina dos manos
1,8 a 2,2 Kg/m2.

Textura Gruesa
4 a 4,4 Kg/m2.

El rendimiento puede variar según la rugosidad del sustrato y el método de aplicación

IMPERMEABLE
BAJO VOC
FLEXIBLE
UV RESISTENTE
ANTIALGA
ANTIHONGO
RESPIRA

Colores:
Standar de carta. Posibilidad de sistema tintometrico

Presentación:
Baldes de 25 kg.

Preparación de la superficie:

- Cuando vayas a aplicar VENEZIA Neo Continuo, siempre hay que tener la seguridad de hacerlo sobre superficies limpias, secas y firmes. Además, libres de hongos, grasitud y polvo.
- Sobre superficies nuevas, conviene dejarlas fraguar, por lo menos 30 días.

Superficies en buen estado:

- Lijar para mejorar el anclaje.

Superficies con imperfecciones:

- Cuando debe aplicarse sobre superficies nuevas con imperfecciones, hay que tener en cuenta el tamaño de los desniveles. En desniveles menores a 1mm, el mismo producto lo nivela. Y en desniveles de 1 a 4 mm, hay que nivelar con Base Niveladora Multipropósito.

Aplicación:

1. **Imprimación:** Aplicar una mano previa de Reluce S-Quattro del mismo color que el revestimiento. Dejar secar entre 4 y 6 horas según condiciones climáticas.
2. Aplicar una mano de VENEZIA Neo Continuo tal como viene en el envase, utilizando llana metálica a 45°, ejerciendo presión pareja para lograr un espesor uniforme.
3. Sin dejar secar, planchar con llana plástica realizando movimientos circulares para una terminación prolija.

Tip: Si la llana plástica se empasta, limpiarla con espátula y retirar el excedente para lograr el efecto deseado.

Segunda mano (Opcional): Para mayor protección o estética, seguir las mismas recomendaciones de colocación de la 1er mano y planchar ambas manos.

Recomendaciones

1. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
2. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
3. En paños grandes se pueden realizar buñas o divisiones del paño con cinta de pintor para reducir la supercie a revestir.
4. NO APLICAR CON AMENAZA DE LLUVIA NI HELADAS, LA HUMEDAD DEL AMBIENTE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL 90%.
5. Se recomienda no aplicar con temperaturas por debajo de los 5°C o por arriba de los 35°C.
6. No dejar el material expuesto al sol o los fríos intensos.
7. Limpiar constantemente las herramientas de aplicación.

IMPORTANTE

Recomendaciones de uso y seguridad en general

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5º C, ni superiores a los 35ºC.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Trabajar en ambientes con ventilación adecuada.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal, ya que sus componentes pierden las propiedades.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es ecomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.

ALMACENAMIENTO

•En envase cerrado, sin abrir, resguardar de headas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas.
• Apilar un máximo de 3 baldes.
• Una vez abierto y durante su uso, mantener los envases en posición vertical y bien cerrados.
• Se recomienda no guardar el material con agregado de agua para prevenir el ingreso de microorganismos.
• El producto conserva sus cualidades por 12 meses.

En caso de ingestión comunicarse al:
CENTRO DE INTOXICACIONES
HOSPITAL POSADAS: (011)4658-7777/ 4654-6648

SGA : Este producto no es peligroso de acuerdo a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, en cumplimiento a la Res. 801/2015 de la SRT. Sin embargo, se facilitará una Ficha de datos de Seguridad FDS a pedido.

Revestimientos Venezia - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.

EV-200 Versión: 06 Vigencia: 01/11/26