REVESTIMIENTOS Venezia

Piedra Histórica

CALIDAD PREMIUM



EXTERIOR INTERIOR

TEXTURA TRADICIONAL

TEXTURA RUSTICA

Decora y Protege
Impermeable - Flexible

- Para exterior e interior.
- Reemplaza revoque fino y pintura.
- Fácil de aplicar, listo para usar.
- Textura tradicional y rústica.
- Máxima adherencia y durabilidad.



EV-201 Versión: 03 Vigencia: 01/11/26



Piedra Histórica

Es el revestimiento ideal para recubrir un gran número de superficies, exteriores e interiores, reemplazando el revoque fino y pintura.

Herramientas

Secado Superficial
6/8hs

Secado Total
5/7días

Consumo

Textura Tradicional dos manos
1,8 a 2,2 Kg/m2.

Textura Rústica una mano
2,5 Kg/m2.

El rendimiento puede variar según la rugosidad del sustrato y el método de aplicación

IMPERMEABLE
BAJO VOC
FLEXIBLE
UV RESISTENTE
ANTIALGA
ANTIHONGO
RESPIRA

Colores:
Standar de carta. Posibilidad de sistema tintometrico

Presentación:
Envases: 5 Kg., 25 Kg. y tambores de 250 Kg.

Preparación de la superficie:

- Cuando vayas a aplicar PIEDRA HISTÓRICA, siempre hay que tener la seguridad de hacerlo sobre superficies limpias, secas y firmes. Además, libres de hongos, grasitud y polvo.
- Sobre superficies nuevas, conviene dejarlas fraguar, por lo menos 30 días.

Superficies en buen estado:

- Lijar para mejorar el anclaje.

Superficies con imperfecciones:

- Cuando debe aplicarse sobre superficies nuevas con imperfecciones, hay que tener en cuenta el tamaño de los desniveles. En desniveles menores a 1mm, el mismo producto lo nivela. Y en desniveles de 1 a 4 mm, hay que nivelar con Base Niveladora Multipropósito.

Aplicación Textura Tradicional:

Para uso interior, hay que asegurarse de que la superficie a tratar presente un color uniforme. En caso contrario, se recomienda dar una mano de Reluce Multipropósito.
Aplicar una mano de VENEZIA Piedra Histórica con llana metálica, como viene en el envase, con un ángulo de 45°. Después hay que dejar orear entre 5 a 15 minutos (según condiciones climáticas) y comenzar a planchar con llana plástica para eliminar las imperfecciones.
En caso que al comenzar con el planchado se empaste mucho la llana plástica, limpiar la llana plástica retirando el excedente para poder lograr el efecto deseado. y esperar entre 5 y 10 minutos más para el planchado definitivo.

Dejar secar por un lapso mínimo de 6 a 8 horas y aplicar una segunda mano de VENEZIA Piedra Histórica repitiendo la operación de la primera mano y logrando un espesor de 2 mm aproximadamente, entre las dos manos.

Aplicación Textura Rustica:

Primero hay que pasar una mano de Base con VENEZIA Reluce Multipropósito y luego, con una única mano de VENEZIA Piedra Histórica Rústica, como se indica en los párrafos anteriores, conseguimos el efecto deseado.

Dibujo De Bloques:

Si querés dibujar los bloques, tenés que esperar 24 hs desde la aplicación. El dibujo se puede realizar con un objeto metálico punzante, sin superar la profundidad de 0,5 mm, a los efectos de no dañar la totalidad del material.

Recomendaciones

1. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
2. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
3. En paños grandes se pueden realizar buñas o divisiones del paño con cinta de pintor para reducir la supercie a revestir.
4. NO APLICAR CON AMENAZA DE LLUVIA NI HELADAS, LA HUMEDAD DEL AMBIENTE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL 90%.
5. Se recomienda no aplicar con temperaturas por debajo de los 5°C o por arriba de los 35°C.
6. No dejar el material expuesto al sol o los fríos intensos.
7. Limpiar constantemente las herramientas de aplicación.

IMPORTANTE

Recomendaciones de uso y seguridad en general

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5º C, ni superiores a los 35ºC.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Trabajar en ambientes con ventilación adecuada.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal, ya que sus componentes pierden las propiedades.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es ecomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.

ALMACENAMIENTO

•En envase cerrado, sin abrir, resguardar de headas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas.
• Apilar un máximo de 3 baldes.
• Una vez abierto y durante su uso, mantener los envases en posición vertical y bien cerrados.
• Se recomienda no guardar el material con agregado de agua para prevenir el ingreso de microorganismos.
• El producto conserva sus cualidades por 12 meses.

En caso de ingestión comunicarse al:
CENTRO DE INTOXICACIONES
HOSPITAL POSADAS: (011)4658-7777/ 4654-6648

SGA : Este producto no es peligroso de acuerdo a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, en cumplimiento a la Res. 801/2015 de la SRT. Sin embargo, se facilitará una Ficha de datos de Seguridad FDS a pedido.

Revestimientos Venezia - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.

EV-201 Versión: 03 Vigencia: 01/11/26